

Information om krydsfinér



Behandlingsvejledning for nye ubehandlede vandfaste krydsfinérplader til udendørs brug

Det forudsættes, at pladerne er anvendelige til formålet og bliver korrekt monteret efter leverandørens anvisning.

Forbehandling inden opsætning

1. Behandling af belægninger med GORI Fjern Belægninger (virketid 1-5 dage).
2. Belægninger, snavs og støv afvaskes med GORI Trævask eller DYRUP Grundrens.
3. Løse træfibre fjernes ved slibning til ren, tør, fast og bæredygtig bund, som er en forudsætning for et holdbart resultat.

Grunding inden opsætning

4. 1 x GORI Transparent Træbeskyttelse 502 farveløs på for- og bagside samt kanter.
5. Kanter forsegles yderligere med 2-3 x DYRUP Bådlak eller en anden urethanalkydlak.

Slutbehandling straks efter opsætning

6. 3 x GORI Dækkende Træbeskyttelse 606, 612 og 616.

Vedligeholdelse

1. Behandling med GORI Fjern Belægninger (virketid 1-5 dage).
2. Vask med GORI Trævask eller DYRUP Grundrens.
3. Løst materiale fjernes ved slibning til fast bund.
4. Evt. bart træ grundes med GORI Transparent Træbeskyttelse 502 farveløs.
5. 2 x GORI Dækkende Træbeskyttelse 606, 612 og 616.

Bemærkninger

- Krydsfinér må ikke grundes med GORI Transparent Grunder 11 og 22 samt GORI Professionel Træimprægnering mod råd og svamp vandig eller olie.
- "Brag" (hårfine revner i finéren) kan opstå med tiden. Pladerne skal derfor tjekkes jævnligt og vedligeholdes efter behov.
- På behandlingstidspunktet må fugtigheden i udvendig ventileret beklædning max være $15 \pm 3\%$.
- Under påføring og tørring skal temperaturen være over 10°C og den relative fugtighed under 80%.
- Undgå at behandle i direkte solskin.

Denne behandlingsvejledning har til opgave seriøst, men dog uforpligtende at vejlede brugeren i korrekt anvendelse af GORI produkter.

Se produktbeskrivelser på gori.dk

Spørgsmål kan rettes til PPG Teknisk Service tlf. 39579400

Yderligere oplysninger kan findes på <http://www.traeguiden.dk/materialer/traeplader/krydsfiner/>

PPG oktober 2018



Det siger **GORI**[®]